

249 BS8



| | |
|------------------------|--|
| FARBEN | 0 = braunmeliert |
| GEWICHT | ca. 213 +/- 3% g/m ² |
| BREITEN | ca. 80, 160 cm |
| STÜCKLÄNGEN | ca. 60 lfm |
| ZUSAMMENSETZUNG | 11 % HZ, 29 % CO, 53 % CV, 7 % PES |
| KETTE | CO |
| SCHUSS | HZ, CV, PES |
| BINDUNG | Leinwand 1/1 |
| BESCHICHTUNG | Co-Polyamid Doppelpunkt, niedrigschmelzend mesh: 17 Punkte/cm ² , ca: 52 |
| PFLEGESYMBOL | |



Für Leder- und Unterkragenfixierung.

| FIXIEREMPFEHLUNG | FUGENTEMPERATUR | DRUCKEINSTELLUNG | FIXIERZEIT |
|------------------|-----------------------------|---|------------|
| | 93 - 121 °C 200 - 250 °F | 2 - 3 bar 200 - 300 p/cm ² 15 - 30 N/cm ² | 12 - 16 s |

Die empfohlenen Fixierbedingungen sind lediglich Anhaltswerte. Oberstoffe und Fixiermaschinen haben große Einflüsse auf das Fixierergebnis. Vorversuche sind daher unerlässlich.